

Betonin korjaustuotteet

Pohjusteet

Kapselointi

Tasoitteet

Vedeneristeet

Laattojen kiinnitys

Laattojen saumaus

Silikonit

Luonnonkivet

PCI® Pericret

Oikaisulaasti lattiolle, seinille sekä ikkunoiden ja ovien pieliin



Käyttökohteet

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Lattioille, seinille ja ovien ja ikkunoiden pieliin.
- Betonin ja muurauksen päälle
- Kipsilevyille ja rappauslaastin päälle
- Keraamisille laatoille
- Pohjusteeksi ja/tai uudelleenprofilointimassana.
- Betonilattioiden ja sementtilaattojen tasoitukseen sekä kaatojen tekoon ennen laatoitusta.

Ominaisuudet ja edut

- Kuivuu nopeasti, voidaan levittää muurauksen yhteydessä ja rapata uudelleen n. 2 tunnin kuluessa.
- Vedenkestävä, kestävä säävaihteluja ja pakkasta – monikäyttöinen sisä- ja ulkotiloissa.
- Plastinen koostumus, hyvä työstettävyyden veden lisäyksen jälkeen – helppo levittää
- Alhainen kutistuma kuivumisen aikana.

Käyttöturvallisuus

- Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida työhygieniä. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengityssuojaimia massaa sekoittaessa. Huolehdi työympäristön hyvästä ilmanvaihdosta. Ihokosketuksissa pese iho välittömästi vedellä ja saippualla. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Alustan valmistelu

- Alustan pitää olla tasainen ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista, esim. öljy, liimajäämät, sementti tms.
- Erittäin imukykyiset alustat, esim. kalkkikiviitiili, tulee pohjustaa 1:1 vedellä ohennetulla PCI Gisogrundilla (kipsipohjaisille alustoille laimentamattomana). Vaihtoehtoisesti alustan voi pohjustaa myös PCI Gisogrund Rapidilla.
- Tiiviit pinnat, esim. keraamiset laatat, pohjustetaan PCI Gisogrund 303:lla.

Asennus

- Kaada puhdas sekoitusvesi puhtaaseen sekoitusastiaan ja lisää PCI Pericretiä samanaikaisesti koneellisesti sekoittaen, kunnes massa on tasalaatuista.
- Levitä PCI Pericretiä ohut tartuntakerros lastalla. Tartuntakerros varmistaa ilmataskuttoman pinnan.
- Levitä tasoitekerros tartuntakerroksen päälle. PCI Pericretiä voi levittää lastalla 20 mm kerrospaksuuteen saakka.
- Kuivahtamisen jälkeen (n. 30 - 90 min kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuen) PCI Pericret tulee tasoittaa kostealla liinalla, sienellä tai lastalla.
- Jos alue altistuu korkealle lämpötilalle, tuulelle tai suoralle auringonpaisteelle, esikastele alusta ja suojaa levitetty tasoite liian nopealta kuivumiselta. Työkalujen puhdistus
- Puhdista työkalut välittömästi käytön jälkeen vedellä. Kuivunut laasti voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa, BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

BestLevel

laatua yhdessä

PCI® Pericret

Oikaisulaasti lattioille, seinille sekä ikkunoiden ja ovien pieliin

Muuta huomioitavaa

- Älä koskaan lisää vettä jo kuivuvaan PCI Pericret-laastiin.
- PCI Pericret ei sovellu hartsipinnoitteiden alustaksi.

Tämän tuote-esitteen tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin sekä käytännön kokemukseen. Tuotteen teoreettisessa menekissä ei ole huomioitu työn aikaista hävikkiä. Luvut ovat ainoastaan ohjeellisia ja voivat vaikuttaa mm. tuotteen väriin ja kirkkauteen. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Tekniset tiedot

Koostumus	erikoissementti lisäaineilla
Komponentit	1 osa
Koostumus	jauhe
Väri	harmaa
Maantiekuljetusten luokittelu	ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu	ärsyttävää, sisältää sementtiä
Varastointi	vähintään 6 kk varastoituna kuivassa, ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C
Pakkauskoot	25 kg muovivuorattu paperisäkki
Asennus	
Menekki	(kuiva-aines) noin 1,3 kg/m ² /1 mm kerrospaksuus
Riittoisuus	25 kg säkki riittää noin:
- 3 mm kerrospaksuus	6,4 m ²
- 10 mm kerrospaksuus	1,9 m ²
- 20 mm kerrospaksuus	1,0 m ²
Kerrospaksuus	3 mm - 20 mm
Työskentelylämpötila	+5°C - +25°C (alustan lämpötila)
Sekoitusveden tarve	n. 5,5 - 4,75 l/25 kg säkki
Työskentelyaika*	n. 30 - 40 minuuttia
Kuivumisaika*	voidaan laatoittaa noin 2 tunnin kuluttua

* +23°C ja 50% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja.

BestLevel
laatua yhdessä