

Betonin korjaustuotteet

Pohjusteet

Kapselointi

Tasoitteet

Vedeneristeet

Laattojen kiinnitys

Laattojen saumaus

Silikonit

Luonnonkivet

BL7

Lattiamassa

NOPEASTI KUIVUVA

KÄYTTÖKOHEET

Valut, joissa vaaditaan nopeaa kuivumista (4 vrk).
Soveltuu betonirakenteiden korjaukseen, lattian
pintavaluihin ja ym. betonivalut.

ALUSTAT

Alustan pitää olla kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva,
hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen laastin levittä-
mistä. Erittäin kuivissa olosuhteissa alustan esikostutus varmis-
taa tartuntaa.

SEKOITUS

Säkillinen betonijauhetta sekoitetaan porakonevispilällä tai beto-
nimyllyllä noin 2 litraan vettä. Jauhe lisätään puhtaassa sekoitus-
astiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun
koko jauhemäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta vä-
hintään 5 minuuttia, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja.

TYÖN SUORITUS

Tarkista alustan kunto. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei
saa kiiltää) hyvän tartunnan varmistamiseksi. Betoni kaadetaan
muottiinsa ja tiivistetään. Tarvittaessa suoritetaan pinnan viimeis-
tely puuhiertimellä tai teräsluipalla.

Valun pintaa ei saa kastella, valu peitetään tarvittaessa muovikel-
mulla liian nopean kuivumisen estämiseksi. Massan käyttöaika on
noin 40–60 min.

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä.
Kuivunut laasti on poistettavissa mekaanisesti.

PINTAKÄSITTELY

Sileäksi liipattu betonipinta voidaan maalata alkalinkestäväällä
maalilla. Betonipinta voidaan myös laatoittaa tai tasoittaa.

HUOM!

- Pese työkalut vedellä ennen työn aloitusta sekä sen päätyttyä.
- Viemäriin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemärin tukkeu-
tumista.

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen
työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin
on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän
on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on
noudatettu.

TYÖSUOJELU

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodos-
tuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava
aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuh-
deltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

*Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmiasi mikä tahansa,
BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu.*

*Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran
hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava
tieto on aina helposti saatavana.*

BestLevel
laatua yhdessä

BL7

Lattiamassa

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS	
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä
Lisäaineet	Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
OMINAISUUDET	
Palokäyttäytyminen	A1
Taivutusvetolujuus	F7
Puristuslujuus	30 MPa, 28 vrk Harmaa
Kutistuma	< 0,4 mm/m /28 vrk (+23°C, 50 % RH)
Väri	Harmaa
Karkeus	Suurin raekoko noin 4 mm.
Vedentarve	Noin 2,0 l / 25 kg säkki.
Käyttöaika	Noin 40–60 minuuttia veden lisäyksestä. Lämpötila vaikuttaa käyttöaikaan.
Kuivumisaika	Kävelykelppoinen 12 tunnin kuluttua, täysin kuiva 4 vrk
Kovettumisaika	Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja alustan ominaisuuksista. Normaaliolosuhteissa: - 1 vuorokaudessa 15 MPa - 7 vuorokaudessa 25 MPa - 28 vuorokaudessa 30 MPa
Menekki	n. 1,9 kg / m ² / mm ²
Kerrospaksuus	Uivana 30 – 250 mm Kiinnivalu 15 – 250 mm
Työolosuhteet	Alustan lämpötila on oltava yli +5°C. Kylmemmässä lisäaineet liukenevat hitaasti, ja betoni kovettuu hitaammin.
Pakkaus	Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä.
Varastointi	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.